

製品取扱説明書

株式会社ハイドロ・スカイ

製造・販売元 〒130-0002 東京都墨田区業平4-11-9



URL: www.hydro-sky.co.jp

E-mail: hydro@hydro-sky.co.jp

TEL.03-5637-8834 FAX.03-5637-8874

HYDROSKY SKY-Apollo SKY-Apollo Silver



GHSラベル要素
絵表示又はシンボル:

【用途】 防水・撥水機能に遮熱・断熱効果を付与し高反射による遮熱効果を実現。外壁・屋根、広ければ広いほど効果的。

1. 一般名 高反射率遮熱防水塗料

2. 規格 社内規格

3. 特徴 アルミニウム削出粉体とヘリテージの撥水効果を融合させることで、高反射率防水仕上げによる遮熱・断熱効果を実現。ハイドロ・スカイ各製品との組み合わせにより、屋根からの漏水や外壁からの漏水を補修しながら、遮熱・断熱効果が得られる。また鉄骨などサビ止めにも効果的。エネルギー危機、消費税率の上昇。個人や企業の負担は増大するばかり。遮熱・断熱を施す事で室内温度変化は30～40%軽減する。空調温度を無理なく設定でき電気料金が大幅に削減できるほか、周辺には打ち水効果となる。

4. 一般性状

項目	内容
主成分	ナフテン酸コハルト・ホワイトスピリット・ナフサ・酸化重合型樹脂 ヘキシルトリメキシラン・アミノプロトリメキシラン
容 姿	1液性
荷 姿	16kg
色 相	銀色(グレー色)
光 沢	強い光沢
密 度	0.75～0.97g/cm ³ (20℃)
粘 度	10mPa・s 以下
P H	データなし
沸 点	149℃
融 点	情報なし
引火点	44.℃ (消防法の試験による)
発火点	288℃
臭 気	特異臭
溶解度	情報なし
溶解性	塗料用Aシンナー、アルコール、エーテル、アセトン

5. 施工上の注意

1. 容器の開封前に必ず良く振るか、開封後攪拌用羽を用いて使用する。
2. 塗布方法は特に選びませんが、エアガン等噴霧器を使用する場合、飛沫に十分注意が必要。
3. 下地がコンクリートなどアルカリ性の場合は、プライマーが必要。
4. プライマーとしてアポロMXが最適。
5. 万一、目に入った場合は大量の水で洗い、医師に相談する。
7. 保存には水分ゴミ等が混入しない様しっかり栓をする。
8. 希釈する場合は塗料用シンナーAを使用する。

※要注意

- ★塗装に当たりマスク、ゴーグルの着用を行い、着火の恐れのないように作業着器具等留意する。
- ★塗布器具を洗浄する場合は、洗浄用のシンナーを使用。

6. 塗装基準

項目	内容
塗 布	一般的な塗布量は 0.10～0.35kg/m ² を目安に塗布。
乾 燥	自然乾燥

7. 関連法則

危険物表示	危険物第4類 アルコール類 (水溶性) 危険等級2
溶剤区分	第二種有機溶剤
有害物質表示	施行令別表第1の2 有害でない物質
劇物質表示	非該当

8. 使用上の注意【警告】

密閉された部屋内部では換気を十分に取る。